Fiche Technique

Adshield EBT-310-4 : teinture transparente

Description :

Adshield EBT-310-4 est une teinture transparente pud-acrylique pour le bois. Elle est résistante aux rayons ultra-violets, à l'abrasion et lavable.
Adshield EBT-310-4 peut être appliqué au pinceau.

Application :

- Bois extérieur

Propriétés physiques :

Non-vulcanisé	
Couleur	Clair et couleur sur demande.
Viscosité	100 - 300 cps
solide	33% à 40%
C.O.V.	< 20 g/L
Densité	1.06
Temps de séchage	30 à 60 minutes à température et humidité ambiantes.
Temps entre les couches (min. / max.)	30 minutes à 24 heures (si plus de 24 heures sabler la surface avant la couche suivante)
Pouvoir couvrant	350 à 400 pi.ca. / gallon
vulcanisé	
Lustre	± 55%

Mode d’emploi :

Étape 1 : Nettoyez

Si le bois a déjà été teint avec un produit hydrofuge, en retirer d’abord les couches de peinture ou de teinture qui s’écaillent à l’aide d’un grattoir ou d’un jet d’eu sous pression; la surface doit être libre de toute teinture. Brosser ensuite les surfaces avec une solution adéquate (se renseigner auprès d’un expert au besoin). Pour le bois neuf ou décapé, utiliser une solution à base d’eau et de javellisant dans une proportion de 5 pour 1. Rincer et laisser sécher

Dans le cas ou il y aurait eu une application antérieur de teinture à base d’huile ou autre produit inconnu, il est recommandé de retourner au bois d’origine à l’aide d’un sablage agressif ou d’un décapant.

Étape 2 : Sablez

Pour assurer une meilleure pénétration de la teinture, sabler la surface dans le sens du grain de bois à l’aide d’un papier abrasif approprié (grain de 80 pour les surfaces horizontales et de 120 pour les surfaces verticales). Bien dégager la surface de tout résidu de sablage. Procéder à un test d’éclaboussure pour s’assurer que les surfaces absorberont bien la teinture. Si l’eau pénètre dans le bois en moins de 5 secondes, passer à l’étape suivante.

Étape 3 : Appliquez

Pour maximiser le rendement de la teinture, il importe de l’appliquer au moment opportun. Prévoir au moins 16 heures après une pluie légère ou 24 heures après de fortes averses ou un nettoyage à grande eau. La température doit se situer entre 10°C et 29°C et la surface ne doit en aucun cas être en plein soleil (travailler à l’ombre ou à ciel couvert). Respecter le temps de séchage entre les couches, tel que mentionné sur l’étiquette du produit

Manutention et mesures préventives :

Consulter la fiche signalétique. Porter des gants de vinyle. Ne pas appliquer sur une surface métallique.

Durée de vie et stockage :

Stocker les produits dans des récipients hermétiquement fermés, idéalement à l’envers.
Maintenir la température de stockage du Adshield EBT-310-4 de 15°C à 30°C.
La durée de vie est de 12 mois à compter de la date de production.
Éviter le gel.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle.

Se référer à la fiche signalétique avant utilisation.

Usage industriel seulement.

IMPORTANT

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.